


**AQUARBO® Aktivkohle**

Stand: 01.01.2014 Rev. Nr.: 001

**AQUARBO® S814**

Typische Eigenschaften	AQUARBO® S814	
Aussehen		Kornkohle
Körnung	mm	1,4 – 2,4
Schüttdichte	kg/m <sup>3</sup>	500 +/- 30
Wassergehalt bei Abpackung, maximum	%	5
CCl <sub>4</sub> Aktivität	Min. %	55
Jodzahl, minimum	mg/g	900
Spezifische Oberfläche, BET-Methode	m <sup>2</sup> /g	1.000

**Verpackung**

AQUARBO® S814 ist standardmäßig in 25 kg Papiersäcken mit PolyethylenInnensack verpackt. Selbstverständlich kann AQUARBO® S814 auch in 500 kg Big Bags oder lose geschüttet in Silofahrzeugen geliefert werden.